

Rockstone

Klinkers

KLINKERS OM VAN TE DROMEN

De Rockstone klinkers hebben een typisch gekorrelde uitzicht. Na productie ondergaan de Rockstone klinkers een bijzonder "uitwas" procédé waardoor de rijke schakeringen van de gebruikte natuursteengranulaten optimaal tot hun recht komen. Bovendien verzekert dit productieproces de kleurvastheid van de Rockstone klinkers. Deze collectie is verkrijgbaar in een grote keuze aan tinten. Deze tinten worden met de jaren nog intenser.



KLEUREN EN FORMATEN

ROCKSTONE KLINKERS

(LxBxH)	Silver (Zilvergrijs)	Dimgrey (Schemergrijs)	Blue Steel (Staalblauw)	Black (Zwart)	Diamond (Schitterantraciet)	Dark (Nachtzwart)	Ebony (Mangaan)	Sunrise Red (Rood-bruin)	Maroon (Mokkabruin)	Topaz (Lichtgeel)	Ginger (Beige)	Ivory (Ivoor)	Kg/St	St/m ²
15x15x6 cm	X		X	X	X		X	•		•	•	X	3,11	45
20x20x6 cm	X	X	X	X	X	X	X	•	X	•	X	X	5,52	25
30x20x6 cm	X	X	X	X	X	X	X		X		X		8,28	16,67
30x10x6 cm			X	X	X	X							4,14	33,34
40x30x6 cm			X	X	X	X							16,31	8,30
20x5x6 cm	X		X	X	X	X	X						1,37	100
Matrix 7,5+15+22,5x15x6 cm														
7,5x15x6 cm			X	X									1,56	13
15x15x6 cm													3,11	19
22,5x15x6 cm													4,66	13

- Tot einde voorraad

TOEPASSINGEN

ROCKSTONE KLINKERS

	Terras	Oprit	Pad
Alle formaten	x	x	x



GARANTIES



ONDERHOUD

Enkele tips uit de folder:

- Normale vervuiling kan verwijderd worden met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ..).
- Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door de bestrating te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaar te verkrijgen (o.a. HG groenaanslagreiniger, Lithofin Alex, ...).
- Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de bestrating beschadigen. Het oppervlak zal verruwen waardoor de bestrating poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.
- Zand na de reiniging de bestrating opnieuw in en de bestrating ziet er als nieuw uit.

De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder 'Plaatsing en onderhoud' (via Downloads).



PLAATSING

Enkele tips uit de folder:

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie Opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Reinig iedere dag op het einde van de werken het oppervlak met zuiver water.
- Voer nooit zaagwerken uit op of naast de geplaatste bestrating.
- Gebruik een trilplaat met instelbare trilkracht en voorzie de trilplaat van een zuivere rubberen zool.
- Aftrillen bij regenweer vermijden om cementafzetting aan het oppervlak te voorkomen.
- Plaats op de fundering een straatlaag van 3 à 4 cm dik, die bestaat uit goed gegradeerd, zuiver en gewassen rivierzand (0/5) met weinig fijne deeltjes.

Rockstone

Klinkers



- Vul de voegen op met zuiver wit gewassen kwartzand. Het gebruik van verontreinigd zand kan verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).