

Classic

Klinkers

DE KRACHT VAN VEELZIJDIGHEID

De Classic klinkers zijn gekend als traditionele klinkers. Hun uniek productieproces, waarbij een hoog gehalte kleurpigmenten in de gladde bovenlaag wordt verwerkt garandeert een lange levensduur van de kleuren. Bovendien zorgt de maatvastheid van dit handig formaat voor een gemakkelijke plaatsing.



KLEUREN EN FORMATEN

CLASSIC KLINKERS				
(LxBxH)	Grijs	Zwart	Kg/St	St/m ²
22x11x6 cm	X	X	3,25	41
22x11x7 cm	X	X	3,80	
22x11x8 cm	X	X	4,40	

TOEPASSINGEN

CLASSIC KLINKERS			
	Terras	Oprit	Pad
Alle formaten	X	X	X

 **GARANTIES**





ONDERHOUD

Enkele tips uit de folder:

- Normale vervuiling kan verwijderd worden met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ..).
- Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door de bestrating te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaar te verkrijgen (o.a. HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex, ...).
- Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de bestrating beschadigen. Het oppervlak zal verruwen waardoor de bestrating poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.
- Zand na de reiniging de bestrating opnieuw in en de bestrating ziet er als nieuw uit.

De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder 'Plaatsing en onderhoud' (via Downloads).



PLAATSING

Enkele tips uit de folder:

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie. Opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Reinig iedere dag op het einde van de werken het oppervlak met zuiver water.
- Voer nooit zaagwerken uit op of naast de geplaatste bestrating.
- Gebruik een trilplaat met instelbare trilkracht en voorzie de trilplaat van een zuivere rubberen zool.
- Aftrillen bij regenweer vermijden om cementafzetting aan het oppervlak te voorkomen.
- Plaats op de fundering een straatlaag van 3 à 4 cm dik, die bestaat uit goed gegeradeerd, zuiver en gewassen rivierzand (0/5) met weinig fijne deeltjes.
- Vul de voegen op met zuiver wit gewassen kwartszand. Het gebruik van verontreinigd zand kan verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).