



Betonstraatstenen Cassaia

► Onderhoud

- Normale vervuiling kan verwijderd worden met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ..).
- Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door de bestrating te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaar te verkrijgen (o.a. HG groenaanslagreiniger, Lithofin Alex, ...).
- Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de bestrating beschadigen. Het oppervlak zal verruwen waardoor de bestrating poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.
- Zand na de reiniging de bestrating opnieuw in en de bestrating ziet er als nieuw uit.

► Plaatsing

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie. Opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Reinig iedere dag op het einde van de werken het oppervlak met zuiver water.
- Voer nooit zaagwerken uit op of naast de geplaatste bestrating.
- Gebruik een trilplaat met instelbare trilkracht en voorzie de trilplaat van een zuivere rubberen zool.
- Aftrillen bij regenweer vermijden om cementafzetting aan het oppervlak te voorkomen..
- Plaats op de fundering een straatlaag van 3 à 4 cm dik, die bestaat uit goed gegradeerd, zuiver en gewassen rivierzand (0/5) met weinig fijne deeltjes.
- Vul de voegen op met zuiver wit gewassen kwartszand. Het gebruik van verontreinigd zand kan verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

Cassaia klinkers hebben een ruwe onderkant en een gladdere bovenkant. Om kleur en structuurverschillen te vermijden is het noodzakelijk dat de Cassaia klinkers altijd met de gladde kant naar boven worden geplaatst.